

ARAKRIL® AK 45 W

ARAKRIL AK 45 W, FORMALDEHİT içermeyen, APEO-free stiren/akrilik polimer emülsiyonudur.

Özellikler

	UNIT	VALUE	TEST METHOD
Katı 1/2 h 150 °C)	%	45±1	DIN EN ISO 3251
pH		7.0-9.0	DIN ISO 976
Viskozite Brookfield RVDV-II	mPas	Mak.1000	DIN EN ISO 2555

Ek Bilgi

Bu datalar ürün hakkında bilgi vermek içindir. Teknik şartnameye tabi tutulamaz.

	UNIT	VALUE	TEST METHOD
MFFT	°C	< 3	ISO 2115
Yoğunluk	g/cm ³	1.06	ISO 8962
İyonik Yük		Anyonik-Nonyonik	
Film Görünüşü		Berrak ve Parlak	
Tg	°C	5	DIN 53 765(DSC)

Tavsiye edilen Uygulamalar

Ahşap kaplama Boyaları
Vernik ve özel kaplama uygulamaları
Formaldehitsiz uygulama istenen özel boya ve kaplamalarda

Uygulama

ARAKRIL AK 45 W , yüksek performanslı AHŞAP KAPLAMA BOYALARINDA kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

ARAKRIL AK 45 W nin UV dayanımına katkıda bulunurken, parlaklığını arttırmada olumlu etkilerinden söz edilebilir.

ARAKRIL AK 45 W parlak, taransparant ve yumuşak film verir.



Depolama Koşulları

Mikroorganizmalara karşı korunma sağlamak amacıyla, dispersiyon bazı başlangıç koruyucu ajanları içerir. Ancak uzun depolama şartlarında, mikrobial kirlenmeyi daha fazla önlemek amacıyla uygun bir koruyucu ajan eklenebilir. Bu koruyucunun etkisi ve uygunluğu ile ilgili gerekli kontroller yapılmalıdır. Sevkiyat sırasında, tank ve boruların yeterince temiz olması gerekir.

Sıcaklığı 5 ile 35°C arasında olan ortamlarda kapalı varil ve bidonlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Ürünün homojenliğini korumak için kullanılmak istenen miktar alındıktan sonra, **ARAKRİL AK 45 W** içeren konteynırın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Donmaya karşı koruyunuz.

Ürünün film oluşturma özelliği sebebiyle kabuklar oluşabilir. Ürünün kullanılmadan önce kaba filtreden süzülmesi önerilir.

Bu teknik bültende yer alan datalar kalite kontrol laboratuvarlarımız tarafından belirlenmiştir. Fakat depolama zamanı ve şartlarına bağlı olarak teknik bültende verilen datalarda değişme ve sapmalar olabilir.