

## HEADCEL M6011

Versiyon 1.3

Nisan 2019

### *Çimento bazlı sistemler için modifiye edilmiş Selüloz Eter*

HEADCEL M6011, standart karo yapıştırıcısı, yapıştırma harcı, duvar harcı ve mala bileşiği dahil çimento esaslı kuru harçlar için geliştirilmiştir. Değişiklik, akciğer açık akortu ve mükemmel sarkma direnci elde etmeyi mümkün kılar.

Aynı zamanda iyi işlenebilirlik sağlar ve su tutmayı artırır. Tüm geleneksel mineral ve organik bağlayıcılarla uyumludur

Uzun açık kalma süresi

Mükemmel sarkma direnci

İyi işlenebilirlik

Yeterli su tutma

Drymix harç sisteminde

Seramik karo yapıştırıcısı için tipik ekleme seviyesi: 02 - 0.5%

Kimyasal baz: modifiye edilmiş selüloz türevleri

Viskozite: 30.000-45.000 mPa s

Biçim: toz

Nem içeriği: max. 7%

) 2 % çözelti; kuru bazda; Brookfield RVT; 20 rpm, 20 C.

### Ambalajlama:

25kg, kağıt-plastik kompozit torbalar veya kraft kağıt kapaklı torbalar. Big bag gibi diğer ambalaj türleri istenirse 20'FCL; paletli 12 ton veya paletsiz 14 ton tedarik edilebilir

Sayfa 1/2