

POLİPROPİLEN ELYAF M 06

PHYSICAL PROPERTIES

MATERIALS	Polypropylene
FORM	Monofilament
SPECIFIC GRAVITY	0.91 (g/cm ³)
MELTING POINT	160 °C (320 °F)
IGNITION POINT	590 °C (1094 °F)
WATER ABSORPTION	Nil
COLOR	White
DENIER	3, 5
AVAILABLE LENGTHS	6,12,18 mm
ACID/ALKALI RESISTANCE	Excellent
TENSILE STRENGTH	265 MPA

ÜRÜN TANIMI

Elyaf M 06 inşaat sektöründe, özellikle betonda çatlamları azaltmak amacıyla kullanılmak üzere tasarlanan tek iplikli bir Polipropilen elyaf ürünüdür.

KULLANIM ALANLARI

Elyaf M 06 iç cephe yer döşemeleri, köprüler, beton yapı binalar, sıvalar (Stucco), yer altı inşaatları, tarımsal araziler (tarlalar), otoyollar, kaldırımlar, hazır beton yapıları ve püskürtme beton gibi uygulamalarda kullanılabilir. Üç farklı uzunlukta lif vardır. Mevcut ürünümüz 6mm’lidir.

KULLANIM MİKTARI

Elyaf M 06 elyafın kullanım dozu kullanım alanı ve yerel koşullarına bağlı olarak yaklaşık 0.6-1.5kg/m³ aralığındadır.

KARIŞIM YÖNTEMİ

Bu ürünün önerilen miktarda standart karıştırma ile kullanılması durumunda, genellikle beton karışımında modifikasyona gerek kalmaksızın bitirmesi normal şekilde takip edilebilir. Elyaf M 06 malzemelerin harmanlanması sırasında ya da sonrasında doğrudan karışıma eklenip, yüksek hızda 5 dakika süresince karıştırılır.

PAKETLEME

20 KG’lık çuvallardadır. (32 Torbalık ve 28 Torbalık paletlerde mevcuttur.)

DEPOLAMA

Kuru bir depoda muhafaza edilmelidir. Güneş ışığı, yağmur, nem ve rutubetten uzak kuru olarak depolanmalıdır.